

Требования к составу и свойствам материалов

			Classif.temp er.	Max.serv.te mper	Chem.composition/ химический состав							
Наименование материала	наименование изделия	вариант обозначения	классиф.тем пер.	темпер.испо льз.	Al2O3	SiO2	CaO	Fe2O3	MgO	TiO2	ZrO2	Cr2O3
			°C	°C	%	%	%	%	%	%	%	%
Циркон муллит	кирпич	MZ-30		1640	50	18					31	
Циркон-силикат	блок	ZS-65	1620		1,3	34		0,15			65	
Циркон-силикат	мертель	Resimur ZS 716	1800	1800	1	36		0,2			60	

[illegible]