

Требования к составу и свойствам материалов

		Classif. temp t, °C	Max. serv. te mp, °C	Chem. composition / химический состав													
Наименование материала	Наименование изделия	классиф. тем пер. °C	темпер. исто лбз. °C	Al2O3 %	SiO2 %	CaO %	Fe2O3 %	MgO %	TiO2 %	ZrO2 %	Cr2O3 %						
Легковесный бетон для изоляции дна	Легковесный бетон для укладки под баковую плитку дна (5 мм)		≥1300		≥70												
Бетон цирконмуглитовый	бетон огнеупорный теплоизоляционный		1650							≥30							
Бетон огнеупорный теплоизоляционный	бетон огнеупорный для укладки под баковую плитку дна (35 мм)		≥1300														
Бетон цирконмуглитовый			1600							≥30							
Бетон цирконмуглитовый	для герметизации блоков дна		1600	58,5						23							