

СПЕЦИФИКАЦИЯ на сырьевые материалы

№ 5

Известняк кусковой для стекольной промышленности

№ п/п	Наименование показателей	Допуск	Метод проверки
1	Массовая оксида кальция (CaO), %	Не менее 54,0	ГОСТ 23673.1
2	Массовая доля оксида железа (Fe ₂ O ₃), %	Не более 0,1	ГОСТ 23673.2
3	Массовая доля оксида алюминия (Al ₂ O ₃), %	Не более 1,0	ГОСТ 23673.3
4	Массовая доля оксида магния (MgO), %	Не более 0,7	ГОСТ 23673.1
6	Массовая доля оксида кремния (SiO ₂), %	Не более 1,0	ГОСТ 23673.4
7	Массовая доля кусков, %, размером: более 80мм менее 10мм пылевидные и глинистые частицы 0,5мм содержание глины в комках, %	Отсутствуют Не более 5 Не более 2 Не более 0,1	ГОСТ 23672

Способ доставки	Описание отбора проб
1. Железнодорожные полувагоны, платформы Требования: а) Зачистка перед загрузкой в соответствии требованиями МПС. б) Качество зачистки вагонов определяется по окончании выгрузки материала.	1. При выгрузке первой автомашины известняка определяется качество его внешнего вида. 2. По окончании выгрузки вагона производится отбор 10-15 единичных проб по 0,15-0,1кг из равноудаленных друг от друга точек кучи известняка. 3. При разгрузке полувагонов грейферным краном – из ковша грейферного крана со середины вагона
2. Автомашины Требования: а) Зачистка перед загрузкой. б) Качество зачистки автомашины определяется по окончании выгрузки материала.	

Особые требования	Хранение проб для арбитражного анализа
1. Сопроводительные документы: - Паспорт (сертификат) качества - ТТН 2. Поставщик обязан предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение на поставляемый материал, в	Объединенную пробу перемешивают, делят на две равные части: 1. на анализ в лабораторию; 2. подписанную, опечатанную регистрируют в журнале и хранят в

котором должно быть указано « для применения в стекольной промышленности».

течении 2 месяцев.

Правила приемки	Требования к маркировке
1. Получение информации о прибытии вагона (№ вагона, наименование материала, поставщик) 2. Отбор проб и визуальный контроль качества известняка при разгрузке вагона, автомашины.	

Разработал:

Начальник химлаборатории



О.Н. Прищеп

Согласовано:

Главный технолог



О.В. Деревягин

Директор по качеству



А.Н. Кряжев

Ознакомлены:

Поставщик сырьевого материала
