

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на сырьевые материалы
№ 2 (1)

Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц
для стекольной промышленности ОВС-020-В

№ п/п	Наименование показателей	Допуск	Метод проверки
1	Массовая доля оксида кремния SiO ₂ , % не менее	99,0	ГОСТ 22552.1-77
2	Массовая доля оксида железа Fe ₂ O ₃ , % не более	0,02	ГОСТ 22552.2-93
3	Массовая доля оксида алюминия Al ₂ O ₃ , % не более	0,4	ГОСТ 22552.3-93
4	Массовая доля влаги, % не более	0,3	ГОСТ 22552.5-77
5	Остаток на сетке № 08, %	0,0 – 0,5	ГОСТ 22552.7-77
6	Проход через сетку № 01, %	0,0 – 5,0	ГОСТ 22552.7-77

Способ доставки	Описание отбора проб
1. Неупакованный песок доставляется в исправных, вымытых и очищенных от ранее перевозимых грузов вагонах, «хопперах-цементовозах», полувагонах, автомашинах.	1. При разгрузке вагонов - восемь точечных проб по 0,25кг совком при пересечении струи песка, высыпавшегося из нижних люков.
2. Упакованный в МКРы песок доставляется в полувагонах, автомашинах, очищенных от ранее перевозимых грузов.	1а. При разгрузке автомашины – восемь точечных проб по 0,25кг совком из точек насыпи, равноудаленных друг от друга. 1б. При разгрузке полувагонов грейферным краном – из ковша грейфера со середины вагона. 2. Из пяти МКРов совком из любой точки каждого МКРа по 0,4кг.

Особые требования	Хранение проб для арбитражного анализа
1. Сопроводительные документы: - паспорт (сертификат) качества; - ТТН.	Объединенную пробу перемешивают, делят на две равные части:
2. Поставщик обязан предоставить СЭЗ на поставляемый материал, в котором должно быть указано «для применения в стекольной промышленности».	1. на анализ в лабораторию 2. подписанную, опечатанную регистрируют в журнале и хранят в течение 2 месяцев.

Правила приёмки	Требования к маркировке
1. Получение информации о прибытии вагона (№ вагона, наименование материала, поставщик) при поступлении песка упакованного в МКР:	1. Наименование предприятия-изготовителя.
2. Визуальный контроль качества упаковки, наличия маркировки для каждого МКР при разгрузке вагона, а/машины.	2. Наименование материала, марка, сорт, № партии.
3. Отбор проб и визуальный контроль качества.	3. ГОСТ.
	4. Дата изготовления.

при поступлении песка россыпью: 4. Произвести отбор проб и визуальный контроль качества при разгрузке вагона.	
--	--

Примечание: Поставка в МКРах производится при обязательном согласовании с
дирекцией по производству.

Разработал:

Начальник химлаборатории _____ О.Н. Прищепа

Согласовано:

Главный технолог _____

О.В. Деревягин

Директор по качеству _____

А.Н. Кряжев

Ознакомлены:

Поставщик сырьевого материала _____